

Acajou

CITES (Annexe II)

Khaya spp.

- Densité¹ : 0,57 Bois mi-lourd
- Brun rouge
- Grain moyen, fil contrefil
- Classe d'emploi - Classe 2

Assaméla/Obang

CITES (Annexe II)

Pericopsis elata

- Densité¹ : 0,74 Bois mi-lourd
- Brun jaune
- Grain fin, fil. droit ou contrefilé
- Classe d'emploi - Classe 4

Afzélia

CITES (Annexe II)

Afzelia bipindensis

- Densité¹ : 0,80 Bois dense
- Brun doré à brun rouge
- Grain grossier, fil droit ou contrefilé
- Classe d'emploi - Classe 4

Alep

Desbordesia glaucescens

- Densité¹ : 1,05 Bois très dense
- Brun jaune
- Grain fin, fil droit
- Classe d'emploi - Classe 4

Andoung

Bikinia spp.

- Densité¹ : 0,59 Bois mi-lourd
- Brun rosé à brun rouge
- Grain moyen, fil contrefil
- Classe d'emploi - Classe 1

Awoura (Ekop Beli)

Julbernardia pellegriniana

- Densité¹ : 0,77 Bois mi-lourd
- Brun
- Grain moyen, fil droit ou contrefilé
- Classe d'emploi - Classe 2

Azobé

Lophira alata

- Densité¹ : 1,06 Bois très dense
- Rouge foncé à brun violacé
- Grain grossier, fil contrefil
- Classe d'emploi - Classe 4

Bubinga

CITES (Annexe II)

Guibourtia demeusei, pellegriniana, tessmannii

- Densité¹ : 0,92 Bois très dense
- Brun rouge
- Grain moyen, fil droit ou contrefilé
- Classe d'emploi - Classe 4

Ébiara (Pacouli)

Berlinia spp.

- Densité¹ : 0,70 Bois mi-lourd
- Brun rosé
- Grain moyen, fil droit ou contrefilé
- Classe d'emploi - Classe 2

Essesang

Ricinodendron heudelotii

- Densité¹ : 0,26 Bois très léger
- Blanc crème
- Grain grossier, fil droit ou contrefilé
- Classe d'emploi - Classe 1

Éveuss

Klainedoxa gabonensis

- Densité¹ : 1,06 Bois très dense
- Brun
- Grain fin, fil droit ou contrefilé
- Classe d'emploi - Classe 3.2

EyeK (Faux Tali)*

Pachyelasma tessmannii

- Densité¹ : 0,82 Bois lourd
- Rose clair à brun rosé, vers brun rouge
- Grain moyen, fil contrefilé
- Classe d'emploi - ?

Igaganga

Dacryodes igaganga

- Densité¹ : 0,61 Bois mi-lourd
- Brun jaune à brun orangé
- Grain fin, fil contrefil
- Classe d'emploi - Classe 2

Ilomba

Pycnanthus angolensis

- Densité¹ : 0,49 Bois léger
- Brun rosé
- Grain grossier, fil droit
- Classe d'emploi - Classe 1

Kanda

Beilschmiedia spp.

- Densité¹ : 0,71 Bois mi-lourd
- Brun à brun rosé
- Grain moyen, fil droit
- Classe d'emploi - Classe 4

Lati

Amphimas ferrugineus and pterocarpoides

- Densité¹ : 0,82 Bois dense
- Brun jaune
- Grain grossier, fil droit
- Classe d'emploi - Classe 2

Limbali

Gilbertiodendron dewevrei

- Densité¹ : 0,81 Bois dense
- Brun rouge
- Grain grossier, fil droit ou contrefilé
- Classe d'emploi - Classe 3

Longhi

Gambeya spp.

- Densité¹ : 0,75 Bois mi-lourd
- Brun jaune
- Grain fin, fil droit ou contrefilé
- Classe d'emploi - Classe 1

Manilkara

Manilkara spp.

- Densité¹ : 1,1 Bois très dense
- Brun rouge
- Grain fin, fil droit
- Classe d'emploi - Classe 4

Movingui

Distemonanthus benthamianus

- Densité¹ : 0,73 Bois mi-lourd
- Jaune
- Grain moyen, fil contrefil
- Classe d'emploi - Classe 2

Mukulungu

Autranella congolensis

- Densité¹ : 0,94 Bois très dense
- Brun rouge
- Grain fin, fil droit ou contrefilé
- Classe d'emploi - Classe 4

Niové

Staudtia kamerunensis

- Densité¹ : 0,88 Bois dense
- Brun orangé
- Grain fin, fil droit
- Classe d'emploi - Classe 4

Obeche (Ayous)

Triplochiton scleroxylon

- Densité¹ : 0,38 Bois léger
- Jaune clair
- Grain moyen, fil droit ou contrefilé
- Classe d'emploi - Classe 1

Okan

Cylicodiscus gabunensis

- Densité¹ : 0,91 Bois très dense
- Brun rouge
- Grain moyen, fil contrefil
- Classe d'emploi - Classe 4

Okoume

Aucoumea klaineana

- Densité¹ : 0,44 Bois léger
- Rouge clair
- Grain fin, fil droit ou contrefilé
- Classe d'emploi - Classe 2

Olon

Zanthoxylum heitzii

- Densité¹ : 0,52 Bois mi-lourd
- Jaune clair à jaune verdâtre
- Grain moyen, fil droit ou contrefilé
- Classe d'emploi - Classe 2

Osanga

Pteleopsis hylodendron

- Densité¹ : 0,8 Bois dense
- Brun clair
- Grain fin, fil droit ou contrefilé
- Classe d'emploi - Classe 4

Ossoko Sorro

Scyphocephalum mannii

- Densité¹ : 0,59 Bois mi-lourd
- Brun à brun orangé
- Grain moyen, fil droit ou contrefilé
- Classe d'emploi - Classe 1

Padouk

CITES (Annexe II)

Pterocarpus soyauxii

- Densité¹ : 0,79 Bois dense
- Rouge
- Grain grossier, fil droit ou contrefilé
- Classe d'emploi - Classe 4

Tali

Erythrophleum ivorense et *E. suaveolens*

- Densité¹ : 0,91 Bois très dense
- Brun
- Grain grossier, fil contrefil
- Classe d'emploi - Classe 4

¹ À 12 % d'humidité, avec 1 MPa = 1 N/mm²

Source : CIRAD - Tropix

Classe d'emploi (NF EN 335, mai 2013)

- 1 - Intérieur sec
- 2 - Intérieur ou sous abri
- 3 - Extérieur hors contact avec le sol
 - 3.1 - Exposition occasionnelle à l'humidité
 - 3.2 - Exposition prolongée à l'humidité
- 4 - Extérieur en contact avec le sol ou l'eau douce
- 5 - Immersion en eau salée

Développé avec le soutien de l'ATIBT et de l'initiative Fair&Precious, ce coffret valorise une gestion durable et responsable des ressources forestières tropicales.

Explorez. Comparez. Contactez.



www.mytropicaltimber.org

Essences de bois d'Afrique centrale

Cette collection présente 30 essences de bois tropicales d'Afrique centrale, alliant références établies et nouvelles opportunités. Soutenue par l'ATIBT, elle vise à promouvoir une utilisation durable des ressources et à orienter le choix des matériaux grâce à des informations techniques et esthétiques clés. Elle contribue également à la valorisation de Éveuss et Manilkara.

