

《濒危野生动植物种国际贸易公约》
非洲桃花心木（Acajou） CITES（附录 II）

Khaya spp.

- 密度¹: 0.57 — 中等重量木材
- 颜色: 红褐色
- 纹理: 中等, 交错纹理
- 使用类别: 2类

大美女豆（Assaméla/Obang） CITES（附录 II）

Pericopsis elata

- 密度¹: 0.74 — 中等重量木材
- 颜色: 黄褐色
- 纹理: 细, 直纹或交错纹理
- 使用类别: 4类

缅甸茄木（Afzélia） CITES（附录 II）

Afzelia bipindensis

- 密度¹: 0.80 — 高密度木材
- 颜色: 金褐色至红褐色
- 纹理: 粗, 直纹或交错纹理
- 使用类别: 4类

西非黏木（Alep）

Desbordesia glaucescens

- 密度¹: 1.05 — 高密度木材
- 颜色: 黄褐色
- 纹理: 细, 直纹
- 使用类别: 4类

单瓣豆木（Andoung）

Bikinia spp.

- 密度¹: 0.59 — 中等重量木材
- 颜色: 粉褐色至红褐色
- 纹理: 中等, 交错纹理
- 使用类别: 1类

奥翁戈凯木（Awoura/Ekop-Beli）

Julbernardia pellegriniana

- 密度¹: 0.77 — 中等重量木材
- 颜色: 棕色
- 纹理: 中等, 直纹或交错纹理
- 使用类别: 2类

铁木（Azobé）

Lophira alata

- 密度¹: 1.06 — 高密度木材
- 颜色: 深红色至紫褐色
- 纹理: 粗, 交错纹理
- 使用类别: 4类

古夷苏木（Bubinga） CITES（附录 II）

Guibourtia demeusei, pellegriniana, tessmannii

- 密度¹: 0.92 — 高密度木材
- 颜色: 红褐色
- 纹理: 中等, 直纹或交错纹理
- 使用类别: 4类

多苞片大瓣木豆（Ébiara/Pacouli）

Berlinia spp.

- 密度¹: 0.70 — 中等重量木材
- 颜色: 粉褐色
- 纹理: 中等, 直纹或交错纹理
- 使用类别: 2类

蓖麻桐（Essesang）

Ricinodendron heudelotii

- 密度¹: 0.26 — 极轻木材
- 颜色: 乳白色
- 纹理: 粗, 直纹或交错纹理
- 使用类别: 1类

加蓬热非黏木（Éveuss）

Klainedoxa gabonensis

- 密度¹: 1.06 — 高密度木材
- 颜色: 棕色
- 纹理: 细, 直纹或交错纹理
- 使用类别: 3.2类

厚腔苏木（Eyek/Faux Tali*）

Pachyelasma tessmannii

- 密度¹: 0.82 — 重质木材
- 颜色: 浅粉色至粉褐色, 逐渐变为红褐色
- 纹理: 中等, 交错纹理
- 使用类别: ?

蜡烛木（Igaganga）

Dacryodes igaganga

- 密度¹: 0.61 — 中等重量木材
- 颜色: 黄褐色至橙褐色
- 纹理: 细, 交错纹理
- 使用类别: 2类

非洲肉豆蔻（Ilomba）

Pycnanthus angolensis

- 密度¹: 0.49 — 轻质木材
- 颜色: 粉褐色
- 纹理: 粗, 直纹
- 使用类别: 1类

异叶琼楠（Kanda）

Beilschmiedia spp.

- 密度¹: 0.71 — 中等重量木材
- 颜色: 棕色至粉褐色
- 纹理: 中等, 直纹
- 使用类别: 4类

双雄苏木（Lati）

Amphimas ferrugineus and pterocarpoides

- 密度¹: 0.82 — 高密度木材
- 颜色: 黄褐色
- 纹理: 粗, 直纹
- 使用类别: 2类

大瓣苏木（Limbali）

Gilbertiodendron dewevrei

- 密度¹: 0.81 — 高密度木材
- 颜色: 红褐色
- 纹理: 粗, 直纹或交错纹理
- 使用类别: 3类

非洲甘比山榄木（Longhi）

Gambeya spp.

- 密度¹: 0.75 — 中等重量木材
- 颜色: 黄褐色
- 纹理: 细, 直纹或交错纹理
- 使用类别: 1类

铁线子（Manilkara）

Manilkara spp.

- 密度¹: 1.10 — 高密度木材
- 颜色: 红褐色
- 纹理: 细, 直纹
- 使用类别: 4类

两蕊苏木（Movingui）

Distemonanthus benthamianus

- 密度¹: 0.73 — 中等重量木材
- 颜色: 黄色
- 纹理: 中等, 交错纹理
- 使用类别: 2类

奥特山榄（Mukulungu）

Autranella congolensis

- 密度¹: 0.94 — 高密度木材
- 颜色: 红褐色
- 纹理: 细, 直纹或交错纹理
- 使用类别: 4类

尼奥维 (Niové)

Staudtia kamerunensis

- 密度¹: 0.88 — 高密度木材
- 颜色: 橙褐色
- 纹理: 细, 直纹
- 使用类别: 4类

非洲白木 (Obeche/Ayous)

Triplochiton scleroxylon

- 密度¹: 0.38 — 轻质木材
- 颜色: 浅黄色
- 纹理: 中等, 直纹或交错纹理
- 使用类别: 1级

加蓬圆盘豆 (Okan)

Cylicodiscus gabunensis

- 密度¹: 0.91 — 高密度木材
- 颜色: 红褐色
- 纹理: 中等, 交错纹理
- 使用类别: 4类

奥克榄 (Okoume)

Aucoumea klaineana

- 密度¹: 0.44 — 轻质木材
- 颜色: 浅红色
- 纹理: 细, 直纹或交错纹理
- 使用类别: 2类

软崖椒 (Olon)

Zanthoxylum heitzii

- 密度¹: 0.52 — 中等重量木材
- 颜色: 浅黄色至黄绿色
- 纹理: 中等, 直纹或交错纹理
- 使用类别: 2类

奥桑加 (Osanga)

Pteleopsis hylo dendron

- 密度¹: 0.80 — 高密度木材
- 颜色: 浅棕色
- 纹理: 细, 直纹或交错纹理
- 使用类别: 4类

奥索科 (Ossoko Sorro)

Scyphocephalum mannii

- 密度¹: 0.59 — 中等重量木材
- 颜色: 棕色至橙褐色
- 纹理: 中等, 直纹或交错纹理
- 使用类别: 1类

非洲紫檀 (Padouk)

CITES (附录 II)

Pterocarpus soyauxii

- 密度¹: 0.79 — 高密度木材
- 颜色: 红色
- 纹理: 粗, 直纹或交错纹理
- 使用类别: 4类

非洲格木 (Tali)

Erythrophleum ivorense et E. suaveolens

- 密度¹: 0.91 — 高密度木材
- 颜色: 棕色
- 纹理: 粗, 交错纹理
- 使用类别: 4类

¹ 含水率为12%时, 1 MPa = 1 N/mm²

来源: CIRAD - Tropix

使用类别 (NF EN 335, 2013年5月)

- 1 — 干燥室内环境
- 2 — 室内或有遮蔽环境
- 3 — 室外, 且不与地面接触
- 3.1 — 偶尔受潮
- 3.2 — 长期受潮
- 4 — 室外, 与地面或淡水接触
- 5 — 浸泡于海水中

本套木材样品盒在国际热带木材技术协会 (ATIBT) 及“公平与珍稀” (Fair&Precious) 倡议的支持下开发, 旨在推广热带森林资源的可持续和负责任管理。

探索 · 比较 · 联系



www.mytropicaltimber.org



中部非洲 木材树种

本套样品展示了30种中部非洲热带木材树种, 涵盖市场上已有的常见树种以及具有新发展潜力的树种。在国际热带木材技术协会 (ATIBT) 的支持下, 旨在促进森林资源的可持续利用, 并通过介绍技术与美学方面的关键信息, 为材料选择提供参考。本套盒还致力于推动加蓬热非黏木 (Éveuss) 和铁线子 (Manilkara) 等树种的推广与价值提升。

