

Performance de six essences de bois sous-employées comparées au Greenheart et à l'Azobé

Essences	Durabilité naturelle face au risque fongique	Résistance au taret	Résistance à la limnorie	Densité (kg/m ³)	Résistance à l'abrasion	Retrait au séchage		Stabilité en service	Longueur maximum disponible (m)	Section maximum disponible (mm)
		Comparée à l'Azobé/Greenheart	Comparée à l'Azobé/Greenheart		Comparée à l'Azobé/Greenheart	Sens	Stabilité dimensionnelle			
Greenheart	Très durable	Résistant	Résistant	1080	Résistant	Tangentiel	Forte	Moyenne	12	400 x 400
						Radial	Forte			
Azobé	Très durable	Résistant	Résistant	1080	meilleure	Tangentiel	Forte	Faible	10	230 x 230
						Radial	Forte			
<i>Eveuss</i>	<i>Très durable</i>	<i>Comparable</i>	<i>Moins bonne</i>	<i>780</i>	<i>Meilleure</i>	<i>Tangentiel</i>	<i>Forte</i>	<i>Pas de données</i>	<i>10</i>	<i>250 x 250</i>
						<i>Radial</i>	<i>Forte</i>			
<i>Okan</i>	<i>Très durable</i>	<i>Comparable</i>	<i>Comparable</i>	<i>700</i>	<i>Comparable</i>	<i>Tangentiel</i>	<i>Faible</i>	<i>Pas de données</i>	<i>10</i>	<i>300 x 300</i>
						<i>Radial</i>	<i>Moyenne</i>			
<i>Tali</i>	<i>Très durable</i>	<i>Comparable</i>	<i>Comparable</i>	<i>670</i>	<i>Meilleure</i>	<i>Tangentiel</i>	<i>Faible</i>	<i>Forte</i>	<i>10</i>	<i>300 x 300</i>
						<i>Radial</i>	<i>Faible</i>			
<i>Mukulungu</i>	<i>Durable</i>	<i>Comparable</i>	<i>Comparable</i>	<i>840 - 1080</i>	<i>Comparable</i>	<i>Tangentiel</i>	<i>Forte</i>	<i>Faible</i>	<i>10</i>	<i>300 x 300</i>
						<i>Radial</i>	<i>Forte</i>			
<i>Niové</i>	<i>Très durable</i>	<i>Comparable</i>	<i>Comparable</i>	<i>840 - 1080</i>	<i>Comparable</i>	<i>Tangentiel</i>	<i>Pas de données</i>	<i>Faible</i>	<i>10</i>	<i>300 x 300</i>
						<i>Radial</i>				
<i>Sougé</i>	<i>Modérément durable</i>	<i>Comparable</i>	<i>Comparable</i>	<i>840 - 1080</i>	<i>Meilleure</i>	<i>Tangentiel</i>	<i>Moyenne</i>	<i>Bonne</i>	<i>10</i>	<i>300 x 300</i>
						<i>Radial</i>	<i>Moyenne</i>			